

Satin Velouté

Бархатный сатин

Краска на основе акрилового сополимера, моющаяся



Технический лист № 926



НАЗНАЧЕНИЕ

ИНТЕРЬЕР

Для вертикальных поверхностей. Для всех жилых помещений.

Основы: любые основы, правильно загрунтованные. Для металлических/железных поверхностей необходимо предварительно нанести слой антикоррозийного покрытия.

ОСНОВНЫЕ КАЧЕСТВА

Краска на основе акрилового сополимера, воднодисперсионная, с красивым сатиновым эффектом, мягкая и гладкая. Покрытие матовое (с небольшим блеском), моющееся. Идеально для стен и оконных и дверных рам, нанесение возможно как валиком, так и кистью. Не желтеет и не липнет.

В соответствии с Единым техническим документом 59-1 (DTU).

ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Основа должна быть тщательно очищенной от пыли, чистой, сухой. Нанести слой подходящей для данной поверхности и по тону грунтовки.

ИНСТРУМЕНТЫ

Краска наносится при помощи специальной акриловой кисти или валика Микростар (Microstar) 10мм. Для эффекта гладкой поверхности с фактурной полосатостью использовать валик Микростар 10мм, а затем равномерно разгладить кистью спальтером.

ТИПЫ ПОВЕРХНОСТЕЙ	ПОДГОТОВКА
Малопористые поверхности и старая, хорошо держащаяся краска	Отшлифовать абразивной бумагой и удалить пыль. Помыть, если необходимо. Нанести Грунтовку для Текущих работ (Sous-couche Travaux Courants) или Сцепляющую Грунтовку (Sous-couche d'accrochage).
Новые и пористые поверхности	Загрунтовать Универсальной грунтовкой.

ПОКРАСКА

Для насыщенных и темных тонов рекомендуется использовать нашу тонированную Сцепляющую Грунтовку вместо третьего слоя краски (смотреть палитру подходящих тонов в нашем магазине). После полного высыхания слоя грунтовки, подходящей к данной поверхности и/или к желаемому тону: нанести 2 слоя краски Бархатный сатин. Перед использованием краска разводится водой на 5%, если иное не указано продавцом.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вид	Бархатный сатин.
Степень блеска	от 8 до 10 UB под углом 60%
Расход	Сцепляющая грунтовка: 10-12 кв.м/л. Краска Бархатный сатин: 13-16 кв.м./л на один слой в зависимости от используемого инструмента.
Время до нанесения следующего слоя	Сцепляющая Грунтовка: 30 мин. Краска Бархатный сатин: около 10 часов (в зависимости от температуры и влажности воздуха). Становится сухой на ощупь через 30 мин.
Сухое вещество	56% по весу, 41% по объему.
Чистка инструмента	Помыть водой.
Плотность	1,33
Упаковка	Сцепляющая Грунтовка: 0,5 л, 2,5 л, 5 л на основе ТС (светлые тона) и TF (темные тона) и 0,5 л, 2,5 л, 5 л, 10 л в белом цвете. Краска : Металлические банки по 0,5л, 1л, 2,5л, 5л и 10л.
Хранение	1 год в оригинальной невскрытой упаковке. Хранить в теплом помещении (не замораживать).

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Проводить работы при температуре от +5 до + 30 С, при влажности не выше 75%

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КЛАССИФИКАЦИЯ AFNOR (Французская ассоциация стандартизации) ЛОС⁽¹⁾	Семейство I – Класс 7b2.
Летучие органические соединения	Верхняя граница нормы для данной продукции (предельно допустимая концентрация) – 130 г/л на 2010 г. Эта краска содержит максимум 60 г/л.
БЕЗОПАСНОСТЬ	Ознакомьтесь с паспортом безопасности. Соответствует нормам действующего законодательства.

(1) Летучие органические соединения

* Информация об уровне выделения летучих веществ внутри помещения, представляющих риск интоксикации через дыхательные пути, по шкале от А+ (очень слабое выделение) до С (сильное выделение).

SATIN VELOUTÉ

FT № 944 Edition 21 Avril 2015. Cette fiche technique annule et remplace les précédentes éditions relatives au même produit. L'évolution des techniques étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, auprès de nos services, que la présente fiche technique n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Document consultable sur notre site www.ressource-peintures.com

