

## Laque Satinée Hydrodiluable

## Краска Атласный Блеск

## Вододисперсионная

Лаковая полиуретановая атласная краска с хорошей растекаемостью



### Технический лист № 929



#### НАЗНАЧЕНИЕ

##### ИНТЕРЬЕР

Для вертикальных поверхностей. Для всех жилых помещений.

#### ОСНОВНЫЕ КАЧЕСТВА

**Основы:** для всех правильно загрунтованных поверхностей. Для металлических поверхностей предварительно нанести слой подходящей антикоррозийной грунтовки.

Краска Атласный Блеск Вододисперсионная устойчива к истиранию. Предназначена для стен и вертикальных рам. Отличное время схватывания, быстрое отверждение, без остаточной липкости. Не желтеет. Устойчива к влажному воздействию (класс 1)<sup>(2)</sup> : очень легка в уходе.

#### ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ

В соответствии с Единым техническим документом 59-1 (DTU).

##### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Основа должна быть тщательно очищена от пыли, быть очень чистой и сухой. Нанести слой подходящей для данной поверхности и по тону грунтовке.

##### ИНСТРУМЕНТЫ

Наносится валиком Микростар 5 мм, валиком Микростар 10мм, или щеткой в зависимости от желаемого эффекта. Можно наносить пневматическим пистолетом.

ТИПЫ ПОВЕРХНОСТЕЙ	ПОДГОТОВКА
Малопористые поверхности и старая, хорошо держащаяся краска	Слегка отшлифовать и удалить пыль. При необходимости помыть. Нанести Грунтовку для Текущих работ (Sous-couche Travaux Courants) или Сцепляющую Грунтовку (Sous-couche d'accrochage).
Новые и пористые поверхности	Загрунтовать Универсальной грунтовкой.

#### ПОКРАСКА

После полного высыхания слоя грунтовки, подходящей к данной поверхности и тону краски нанести 2 слоя краски Атласный Блеск Вододисперсионная. Перед использованием краска разводится водой на 5%, если иное не указано продавцом.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вид	Атласная.
Степень блеска	35-40 UB под углом 60°
Расход	10-12 м²/л в 1 слой в зависимости от разведения.
Время до нанесения следующего слоя	Около 12 часов (в зависимости от температуры и влажности воздуха). Сухой становится через 4 часа.
Сухое вещество	49% по весу, 34% по объему.
Чистка инструмента	Помыть водой.
Плотность	1,26
Упаковка	Металлические банки 0,5л; 1л; 2,5л; 5л.
Хранение	1 год в оригинальной невскрытой упаковке. Беречь от замораживания.

МЕРЫ  
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Проводить работы при температуре от +5 до + 30 C, при влажности не выше 75%  
Для ярких или темных тонов рекомендуем использовать нашу тонированную Сцепляющую Грунтовку как третий слой краски (смотреть палитру подходящих тонов в нашем магазине)

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ

КЛАССИФИКАЦИЯ AFNOR (Французская ассоциация стандартизации)	Семейство I –Класс ба.
Летучие органические соединения	ПДК, установленная Евросоюзом для данного вида продукции (категория A/d): 130 г/л в 2010 г. Эта краска содержит макс. 60 г/л COV при нанесении.
БЕЗОПАСНОСТЬ	Ознакомьтесь с паспортом безопасности. Соответствует нормам действующего законодательства.

(1) По нормам ISO 11998 и EN 13300, пленка краски устойчива к чистке губкой с неагрессивным моющим средством.  
\* Информация об уровне выделения летучих веществ внутри помещения, представляющих риск интоксикации через дыхательные пути, по шкале от А+ (очень слабое выделение) до С (сильное выделение).

ЛАКОВАЯ АТЛАСНАЯ  
ВОДНОДИСПЕРСИОННАЯ

**FT № 929 Edition 21 Avril 2015.** Cette fiche technique annule et remplace les précédentes éditions relatives au même produit. L'évolution des techniques étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, auprès de nos services, que la présente fiche technique n'a pas été modifiée par une édition plus récente.  
**Document consultable sur notre site [www.ressource-peintures.com](http://www.ressource-peintures.com)**